



چسب بلوک CY-BP708

محصول چسب بلوک این شرکت مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی‌های پلیمری و تقویت‌کننده چسبندگی و پرکننده‌های معدنی بوده و تنها با افزودن آب آماده مصرف می‌گردند. این چسب‌ها قابلیت آن را دارند که به صورت بستر نازک اجرا شده و جایگزین روش سنتی دوغابی گردند. این محصول با برآورده نمودن الزامات استانداردهای EN 12004 و ISIRI 12492، قابلیت اجرای آسان و قدرت چسبندگی بسیار زیادی دارند.

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

موارد کاربرد:

- برای نصب بلوک‌های سبک به خصوص بلوک سبک هبلکس
- جهت پر کردن فاصله بین بلوک‌های هبلکس در دیوارچینی
- برای پر کردن پریدگی و نقصان موجود در دیوارهای بلوک سبک و هبلکس
- به منظور ترمیم خط و خش، آسیب‌ها و ضربه‌های وارد شده به بلوک‌ها

021-28421875
021-28421879

روش مصرف:

به هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی باید ۶,۵ لیتر آب اضافه شود. اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی (دریل+پره) صورت پذیرد. سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط می‌شوند باید متناسب با سرعت کار و حجم اختلاط باشد. همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب همزن برقی روشن باشد و عمل اختلاط تا حصول ملاتی یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید. بوسیله کاردک شیاردار چسب حاصله را روی سطح کشیده و کاشی را روی آن با فشار قرار بدهید. برای چسبندگی بهتر، کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید.

ویژگی‌ها و مزایا :

- چسب سیمانی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته
- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- سهولت اجرا



yektachemi.com





شرکت یکتا شیمی
پدیده سازان پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879



yektachemi.com

مقدار مصرف:

میزان مصرف CY-BP708 بسته به نوع سطح زیر کار، میزان ناهمواری، تخلخل سطوح و همچنین چگونگی شیارهای پشت کاشی، حدود ۲/۵ تا ۴ کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی	پودر
وزن مخصوص	$1.80 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
رنگ	خاکستری
مقاومت	بیش از 0.5 N/mm^2
چسبندگی اولیه	
لغزش	کمتر از 0.5 mm

آماده سازی سطح:

سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. رنگ و پوشش های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود.

ملاحظات:

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: 10°C الی 30°C درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: کیسه ۲۰ کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی:

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
- این ماده آتش زا نیست.

