



چسب کاشی خمیری CY-HK701

چسب کاشی CY-HK701 بصورت خمیری تک جزئی بوده که مخلوطی بر پایه سیمان و به همراه مواد پلیمری و و پر کننده های معدنی می باشد. که جهت نصب انواع مصالح نظیر کاشی و سرامیک استفاده می شود.

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

موارد کاربرد:

- کاشی کاری دیوار و کف
- نصب کاشی روی کاشی
- نصب سنگ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح
- امکان نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح بتنی، سنگی، گچی و...

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879

ویژگی ها و مزایا :

- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی عالی به سطح کاشی های قدیمی
- سهولت اجرا

مقدار مصرف:

میزان مصرف چسب کاشی CY-HK701 بسته به نوع سطح زیر کار، میزان تخلخل و همچنین چگونگی شیارهای پشت کاشی، حدود ۴ الی ۵ کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

روش مصرف:

سطح زیر کار باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. از این چسب می توان برای تسطیح، تراز نمودن و رفع ناهمواری های جزئی مقاطع زیر کار تا ضخامت ۵ میلی متر استفاده نمود. ملات چسب کاشی آماده شده را به مدت ۵ دقیقه به حال خود بگذارید. مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط را تکرار نمایید و سپس بوسیله کاردک شیاردار چسب حاصله را روی سطح کشیده و کاشی را روی آن با فشار قرار دهید.



yektachemi.com





شرکت یکتا شیمی پدیده سازان پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان

021-28421875
021-28421879



yektachemi.com

آماده سازی سطح:

سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. رنگ و پوشش های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود. از این چسب می توان برای تسطیح، تراز نمودن و رفع ناهمواری های جزئی مقاطع زیر کار تا ضخامت ۵ میلی متر استفاده نمود البته زمان کافی برای خشک شدن لازم می باشد. سطوح دیوارهای گچی، نئوپان، بتن سبک و پانل های دیواری را باید حداقل ۴ ساعت قبل از کاشی کاری توسط چسب بتن CY-SR554 شرکت یکتا شیمی اشباع نمود.

توجه:

۱. بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل ۶۰٪ پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد در غیر اینصورت باید از کاردک با عمق شیارهای بیشتر استفاده شود.
۲. پس از اختلاط چسب کاشی سیمانی ویژه با آب، ملات آماده شده با توجه به دمای محیط باید حداکثر در ۶۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد، لذا چسب را به مقداری تهیه نمایید که طی این زمان مصرف شود. پس از اجرای چسب روی سطح، حداکثر در ۳۰ دقیقه باید نصب کاشی انجام شود. در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل ۵ و حداکثر ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی	خمیری
وزن مخصوص	$1.70 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
رنگ	سفید شیری
مقاومت چسبندگی	بیش از 0.7 N/mm^2
اولیه	
لغزش	کمتر از ۰.۵mm

ملاحظات:

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: ۱۰ + الی ۳۰ + درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: سطل ۸ کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی:

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
- این ماده آتش زا نیست.

