



چسب کاشی پودری CY-HP700

شرکت یکتا شیمی
پدیده سازان پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879



محصول چسب کاشی این شرکت مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی‌های پلیمری و تقویت‌کننده چسبندگی و پرکننده‌های معدنی بوده و تنها با افزودن آب آماده مصرف می‌گردند. این چسب‌ها قابلیت آن را دارند که به صورت بستر نازک اجرا شده و جایگزین روش سنتی دوغابی گردند. این محصول با برآورده نمودن الزامات استانداردهای EN 12004 و ISIRI 12492، قابلیت اجرای آسان و قدرت چسبندگی بسیار زیادی دارند. این چسب کاشی سیمانی از نوع C2 بدون لغزش است و بنابراین کاشی اجرا شده با استفاده از این چسب‌ها بر روی سطح عمودی سر نمی‌خورد. از دیگر ویژگی‌های این ماده می‌توان به زمان باز گسترش یافته آن اشاره نمود که قادر است چسبندگی لازم را در بازه زمانی بزرگتری نسبت به بازه زمانی رایج اجرای چسب کاشی بر روی سطح تامین کند. به عبارت دیگر کاشی کار می‌تواند چسب کاشی را بر روی سطح وسیع‌تری از دیوار در یک مرحله اجرا نماید. بنابراین کاشی کار زمان بیشتری برای چسباندن کاشی از لحظه اجرای چسب داشته و در این شرایط علاوه بر سهولت در اجرا، زمان کاشی کاری کاهش یافته و خطر نجسیدن کاشی به سطح (به دلیل خشک شدن چسب) کاهش می‌یابد.

ویژگی ها و مزایا :

- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی عالی به سطح کاشی های قدیمی
- سهولت اجرا

موارد کاربرد:

- چسب سیمانی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته C2T
- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- سهولت اجرا





شرکت یکتا شیمی
بدیده سازان پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879



yektachemi.com

مقدار مصرف:

بسته به نوع سطح زیر کار، میزان ناهمواری، تخلخل سطوح و همچنین چگونگی شیارهای پشت کاشی، حدود ۲/۵ تا ۴ کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

روش مصرف:

به هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی باید ۶,۵ لیتر آب اضافه شود. اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی (دریل+پره) صورت پذیرد. سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط می شوند باید متناسب با سرعت کار و حجم اختلاط باشد. همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب همزن برقی روشن باشد و عمل اختلاط تا حصول ملاتی یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید. ملات چسب کاشی آماده شده را به مدت ۵ دقیقه به حال خود بگذارید. مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط را تکرار نمایید و سپس بوسیله کاردک شیاردار چسب حاصله را روی سطح کشیده و کاشی را روی آن با فشار قرار بدهید. برای چسبندگی بهتر، کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید.

آماده سازی سطح:

سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. رنگ و پوشش های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود. از این چسب می توان برای تسطیح، تراز نمودن و رفع ناهمواری های جزئی مقاطع زیر کار تا ضخامت ۵ میلی متر استفاده نمود البته زمان کافی برای خشک شدن لازم می باشد. سطوح دیوارهای گچی، نشوipan، بتن سبک و پانل های دیواری را باید حداقل ۴ ساعت قبل از کاشی کاری توسط چسب بتن CY-SR554 شرکت یکتا شیمی اشباع نمود.

توجه:

۱. بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل ۶۰٪ پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد در غیر اینصورت باید از کاردک با عمق شیارهای بیشتر استفاده شود.
۲. پس از اختلاط چسب کاشی سیمانی ویژه با آب، ملات آماده شده با توجه به دمای محیط باید حداکثر در ۶۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد، لذا چسب را به مقداری تهیه نمایید که طی این زمان مصرف شود. پس از اجرای چسب روی سطح، حداکثر در ۳۰ دقیقه باید نصب کاشی انجام شود. در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل ۵ و حداکثر ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.





شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879



yektachemi.com

مشخصات :

حالت فیزیکی	پودر
وزن مخصوص	$1.80 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
رنگ	خاکستری
مقاومت چسبندگی	بیش از 1.0 N/mm^2
اولیه	
لغزش	کمتر از 0.5 mm

ملاحظات:

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخچندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: 10°C + الی 30°C + درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: کیسه های 20 kg کیلو گرمی

حفاظت و ایمنی :

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
- این ماده آتش زا نیست.