



پودر بندکشی مشکی CY-PM702

پودر بند کشی CY-PM702 به واسطه وجود پلیمرهای پیشرفته ضمن چسبندگی بسیار زیاد در محل درزهای کاشی باعث ضد آب و نفوذ ناپذیر شدن در درزها می گردد.

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

موارد کاربرد:

- بندکشی کاشی و سرامیک، سنگ و موزائیک
- پر نمودن تمامی درزها و بندها
- بندکشی انواع قطعات سیمانی
- بند کشی آجر نما

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879

مقدار مصرف:

میزان مصرف چسب کاشی CY-PM702 بسته به حجم مقطع مورد نظر و لحاظ نمودن وزن مخصوص ملات آماده، قابل محاسبه خواهد بود.

روش مصرف:

سطح زیر کار باید تمیز، محکم و عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار و ذرات سست باشد. به هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی باید حدود ۷ لیتر آب اضافه شود. اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی صورت پذیرد. پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید. خمیر آماده را به مدت ۱ دقیقه به حال خود بگذارید. مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط را تکرار نمایید و سپس به وسیله کاردک عملیات بندکشی را انجام دهید. توصیه می گردد پس از اتمام بندکشی سطح اجرا شده را تا ۲۴ ساعت مرطوب نگهدارید.

ویژگی ها و مزایا :

- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- مقاوم در برابر تنش های کششی و فشاری
- مقاوم در برابر عوامل محیطی
- رفع نشت و نم زدگی در بندها
- رنگ پذیر
- اجرای سریع و آسان
- ضد آب



yektachemi.com



مشخصات :

حالت فیزیکی	پودر
وزن مخصوص	$1.75 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
رنگ	مشکی
مقاومت چسبندگی اولیه	بیش از 1.0 N/mm^2

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

ملاحظات:

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: 10°C + الی 30°C + درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: کیسه های ۲۰ کیلوگرمی

021-28421875
021-28421879

حفاظت و ایمنی :

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
- این ماده آتش زا نیست.



yektachemi.com

